

Boletim Técnico



CÓDIGO: 226W.006

Revisão: 03 Data da Revisão: 19/04/23 Emissão: 25/08/23

PRODUTO: FUNDO ACABAMENTO WS FOSCO

1 - DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Fundo acabamento base água monocomponente, com bom preenchimento de poros e transparência. Apresenta toque sedoso, ótima transparência, baixo odor e uniformidade na aplicação.

2 - RECOMENDAÇÕES DE USO:

Indicada para madeira em geral de uso interno, como: armários embutidos, madeiras decorativas, lambris etc. Fácil aplicação e lixamento, secagem rápida.

- O produto não deve ser aplicado em móveis de exterior, o contato com a umidade e intemperismo provoca deslocamento do produto.

- Logo depois de aplicado o produto pode apresentar aspecto leitoso, pois se trata de uma emulsão, porém depois de seco sua transparência se torna transparente.

3 - ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Descrição	Resultado	Unidade de Medida
Viscosidade	60 a 70	KU
Densidade	1.01 a 1.07	g/cm ³
Sólidos NVM	27 a 33	%
Brilho	7 a 13	UB

Observação

4 - RELAÇÃO DE DILUIÇÃO E/OU CATALISE

Diluyente	Diluição
Água	20 a 30 %

Observação

Opcionalmente, pode ser catalisado a 3% com 276W.000 para aumentar a resistência superficial do acabamento.

5 - TEMPO DE SECAGEM

Lixamento	Secagem total
1 h	8 h

Observação

A secagem do produto pode ser realizada a temperatura ambiente.

Os tempos de secagem foram obtidos em ambiente controlado com temperatura de $25 \pm 2^{\circ}\text{C}$ e umidade relativa do ar de $60 \pm 5\%$. Em condições diferentes da mencionada, o tempo de secagem pode sofrer alterações.

6 - PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

MATRIZ
Rod.Lino Zanolli,4055
Içara - SC
Fone:+55 48 2101-4300

FILIAL ARAPONGAS
Rua Ariramba da Copa,280
Arapongas - PR
Fone:+55 43 3274-0040

FILIAL CAXIAS DO SUL
Rua Ábramo João
Mazzochoi, 335
Caxias do Sul - RS
Fone:+55 54 3217-4100

FILIAL SÃO PAULO
Av. Amâncio Gaioli,725
Guarulhos - SP
Fone:+55 11 2088-9200

FILIAL ARGENTINA
Ruta 8,Panamericana
Km 49,5
Pilar - Buenos Aires

Boletim Técnico



CÓDIGO: 226W.006

Revisão: 03 Data da Revisão: 19/04/23 Emissão: 25/08/23

PRODUTO: FUNDO ACABAMENTO WS FOSCO

Superfície	Preparo
Madeira de Interior	A superfície deve estar seca, livre de pó, óleos ou qualquer outro contaminante. Promover o lixamento seguindo sempre o sentido dos velos.

Observação

A madeira deve apresentar umidade entre 12-14%, estar isenta de resíduos de pó, cola ou outro contaminante e deve ser devidamente lixada com lixa grana 150/180.

7 - TIPO DE APLICAÇÃO

Aplicação	Pressão
Pistola convencional	35-45 lbf/pol ²
Boneca	
Pincel	

Observação

Número de demãos 2 a 3 demãos com lixamento intermediário para outras finalidades, como móveis e objetos de decoração.

Após a finalização do processo de pintura é necessário aguardar pelo menos 72 horas para embalar o móvel, sobrepor qualquer material ou objeto sobre a pintura. O material de embalagem deve ser compatível com produtos base água.

A aplicação sob condições de temperatura ou umidade do ar diferentes das especificadas pode prejudicar a secagem e comprometer o desempenho do produto.

8 - VALIDADE

12 meses

9 - RECOMENDAÇÃO IMPORTANTE

Manter o produto na embalagem sempre fechada. Em lugar coberto, fresco e longe de calor. Temperatura ambiente 25°C.

Rendimento do produto diluído.

Pincel – 45 m² por galão/demão

Pistola convencional - 22 m² por galão/demão

Boneca - 90 m² por galão/demão

10 - PRECAUÇÕES BÁSICAS PREVENTIVAS DE SEGURANÇA

Antes de usar este produto, é essencial ler os cuidados e precauções contidos na embalagem deste produto e na Folha de Dados de Segurança Química (FISPQ - Ficha de Informação de Segurança para Produtos Químicos) que contem todas as informações de segurança e pode ser solicitada ao nosso departamento técnico (atendimento.tecnico@farben.com.br) ou por telefone informado abaixo deste Boletim.

MATRIZ
Rod. Lino Zanolli, 4055
Içara - SC
Fone: +55 48 2101-4300

FILIAL ARAPONGAS
Rua Ariramba da Copa, 280
Arapongas - PR
Fone: +55 43 3274-0040

FILIAL CAXIAS DO SUL
Rua Ábramo João
Mazzochi, 335
Caxias do Sul - RS
Fone: +55 54 3217-4100

FILIAL SÃO PAULO
Av. Amâncio Gaioli, 725
Guarulhos - SP
Fone: +55 11 2088-9200

FILIAL ARGENTINA
Ruta 8, Panamericana
Km 49,5
Pilar - Buenos Aires

Boletim Técnico

FARBEN**CÓDIGO: 226W.006**

Revisão: 03 Data da Revisão: 19/04/23 Emissão: 25/08/23

PRODUTO: FUNDO ACABAMENTO WS FOSCO

Notas

Essas informações são apenas diretrizes gerais para a aplicação de nossos produtos. Eles foram obtidos através de testes cuidadosos e representam o momento atual do nosso conhecimento e experiência. Nós não assumimos responsabilidade por danos causados pelo uso incorreto do produto. Devido à existência de fatores de processos e aplicações de nossos produtos longe de nosso controle, torna-se necessário que o usuário realize seus próprios testes e investigações.

MATRIZ
Rod. Lino Zanolli, 4055
Içara - SC
Fone: +55 48 2101-4300**FILIAL ARAPONGAS**
Rua Ariramba da Copa, 280
Arapongas - PR
Fone: +55 43 3274-0040**FILIAL CAXIAS DO SUL**
Rua Ábramo João
Mazzochoi, 335
Caxias do Sul - RS
Fone: +55 54 3217-4100**FILIAL SÃO PAULO**
Av. Amâncio Gaioli, 725
Guarulhos - SP
Fone: +55 11 2088-9200**FILIAL ARGENTINA**
Ruta 8, Panamericana
Km 49,5
Pilar - Buenos Aires