

# Boletim Técnico



**CÓDIGO: 596.0090**

Revisão: 01 Data da Revisão: 18/08/21 Emissão:10/02/22

**PRODUTO: TINTA DE EFEITO CROMADO**

## 1 - DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

A Tinta de Efeito Cromado foi especialmente desenvolvida para pinturas de peças imitando o cromo, se fazendo necessária aplicação de verniz quando a mesma ficar exposta ao tempo ou em contato mais abrasivo.

## 2 - RECOMENDAÇÕES DE USO:

Como pintura de peças metálicas, madeiras, plástico, fibras de vidro, etc.

## 3 - ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Descrição	Resultado	Unidade de Medida	Ferramenta de medida
Viscosidade	11 a 13	s	Copo Ford 4
Densidade	0.92 a 0.98	g/cm <sup>3</sup>	
Sólidos NVM	10 a 14	%	

### Observação

Em superfície já pintada:

- Se a tinta estiver boa, basta lixar utilizando lixa 800 (lixar a seco ou com água);
- Após o lixamento aplique duas demãos de Esmalte PU Acrílico Preto Brilhante (intervalo de 10 minutos entre as demãos);
- Após 1 a 2 horas de aplicação do Esmalte PU Acrílico Preto Brilhante, aplique 1 demão fina e uniforme da Tinta Efeito Cromado;
- Se for um substrato em ambiente mais abrasivo e se fazer necessário aplicação do verniz, aplicar após 12 horas do Efeito Cromado o Verniz PU Alto Sólido (543.850), 2 a 3 demãos com intervalo de 15 minutos entre demãos, sendo que a primeira tem que ser um pouco pulverizada;
- Após 36 horas pode mandar para o polimento para retirar qualquer partícula indesejável de poeira;

OBS: Com aplicação do Verniz a tinta tende a perder um pouco do efeito.

## 4 - PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Superfície	Preparo
ABS/PP/PA/PVC	Lavar bem a superfície com água e detergente neutro, deixar secar, aplicar solução desengraxante e promotor de aderência adequado.
Metal não ferroso	A superfície deve estar limpa, seca, livre de óleos ou qualquer contaminante. Aplicar um fundo promotor de aderência como Wash Primer 517.600 ou 115.100 Primer Epoxi de alta aderência.
Fibra de vidro	A superfície deve ser lixada, desengordurada e retirada o excesso de sujeira. Aplicar um Primer PU de enchimento 513.510
Metal ferroso	A superfície deve estar limpa, seca, livre de óleos ou qualquer contaminante, aplicar 1 ou 2 demãos da tinta sobre o substrato.

**MATRIZ**  
Rod.Lino Zanolli,4055  
Içara - SC  
Fone:+55 48 2101-4300

**FILIAL ARAPONGAS**  
Rua Ariramba da Copa,280  
Arapongas - PR  
Fone:+55 43 3274-0040

**FILIAL CAXIAS DO SUL**  
Rua Ábramo João  
Mazzochoi, 335  
Caxias do Sul - RS  
Fone:+55 54 3217-4100

**FILIAL SÃO PAULO**  
Av. Amâncio Gaioli,725  
Guarulhos - SP  
Fone:+55 11 2088-9200

**FILIAL ARGENTINA**  
Ruta 8,Panamericana  
Km 49,5  
Pilar - Buenos Aires

# Boletim Técnico



**CÓDIGO: 596.0090**

Revisão: 01 Data da Revisão: 18/08/21 Emissão: 10/02/22

**PRODUTO: TINTA DE EFEITO CROMADO**

## 5 - TIPO DE APLICAÇÃO

Metodo de aplicação	Pressão de pulverização	Pressão no tanque
Pistola convencional	50 psi	15 psi

### Observação

## 6 - VALIDADE

36 meses

## 7 - RECOMENDAÇÃO IMPORTANTE

Manter o produto na embalagem sempre fechada. Em lugar coberto, fresco e longe de calor. Temperatura ambiente 25°C.

## 8 - PRECAUÇÕES BÁSICAS PREVENTIVAS DE SEGURANÇA

Antes de usar este produto, é essencial ler os cuidados e precauções contidos na embalagem deste produto e na Folha de Dados de Segurança Química (FISPQ - Ficha de Informação de Segurança para Produtos Químicos) que contem todas as informações de segurança e pode ser solicitada ao nosso departamento técnico ([laboratorio@farben.com.br](mailto:laboratorio@farben.com.br)) ou por telefone informado abaixo deste Boletim.

### Prevenção de Incêndio e Explosão

Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta e superfícies quentes. — Não fume. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. Aterre o vaso contentor e o receptor do produto durante transferências. Utilize apenas ferramentas anti-faiscante. Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas. Utilize equipamento elétrico, de ventilação e de iluminação à prova de explosão.

### Condições Adequadas

Armazene em local bem ventilado e longe da luz solar. Mantenha o recipiente fechado. Manter armazenado em temperatura ambiente que não exceda 35°C.

### Medidas de Higiene

Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilização. Remova a roupa e o equipamento de proteção contaminado antes de entrar nas áreas de alimentação.

### Notas

Essas informações são apenas diretrizes gerais para a aplicação de nossos produtos. Eles foram obtidos através de testes cuidadosos e representam o momento atual do nosso conhecimento e experiência. Nós não assumimos responsabilidade por danos causados pelo uso incorreto do produto. Devido à existência de fatores de processos e aplicações de nossos produtos longe de nosso controle, torna-se necessário que o usuário realize seus próprios testes e investigações.

**MATRIZ**  
Rod.Lino Zanolli,4055  
Içara - SC  
Fone:+55 48 2101-4300

**FILIAL ARAPONGAS**  
Rua Ariramba da Copa,280  
Arapongas - PR  
Fone:+55 43 3274-0040

**FILIAL CAXIAS DO SUL**  
Rua Ábramo João  
Mazzochoi, 335  
Caxias do Sul - RS  
Fone:+55 54 3217-4100

**FILIAL SÃO PAULO**  
Av. Amâncio Gaioli,725  
Guarulhos - SP  
Fone:+55 11 2088-9200

**FILIAL ARGENTINA**  
Ruta 8, Panamericana  
Km 49,5  
Pilar - Buenos Aires