

**FICHA TÉCNICA DE PRODUTO**

TEC-FO-006 Rev03

Página: 1 de 2

**Nome Comercial**  
**ANTIMOFO PREVENTIVO****Marca**  
**ALLCHEM**

**FUNÇÃO** Combate e previne a proliferação de fungos e bactérias.

**INDICAÇÃO DE USO:** Indicado e desenvolvido especialmente para selar, impermeabilizar e proteger as superfícies contra a umidade e proliferação de fungos e bolores gerados por micro-organismos. Ideal para a aplicação em interior de armários, roupeiros, móveis de madeira em geral, tetos de banheiros e cozinhas.

**CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO**

O produto forma uma película transparente e após a secagem confere a superfície uma proteção contra qualquer tipo de fungo e agentes formadores de bolores. Os agentes biocidas conferem proteção antimoho por longo tempo.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Características	Análises Típicas
Aspecto	Leitoso
Densidade (20°C – g/cm <sup>3</sup> )	1,01 – 1,03
Secagem de Demãos	Isento de tack
pH (20°C)	7 – 8

**PREPARO DA SUPERFÍCIE****Limpeza:**

Para a aplicação do produto a superfície deve estar rigorosamente seca e isenta de sujeiras soltas como pó, areia, mofo e bolor e livre de óleos e graxas.

**Umidade:** Deverá ser eliminada completamente.

**Mofo e Bolor:** Deverão ser limpas com uma solução de cloro e água (1:1) e enxaguada com água limpa.

**MODO DE APLICAÇÃO E USO**

**Não aplicar o produto em condições atmosféricas de elevada umidade relativa.**

Após a limpeza da superfície, aplicar o produto com pincel, brocha, rolo ou pistola de pintura, após a secagem, entre 4 e 8 horas, aplicar a segunda demão.

**DILUIÇÃO**

O produto está pronto para uso, não diluir.

**DEMÃOS**

Para o melhor desempenho do produto aconselha-se a aplicação de duas demãos.

**SECAGEM**

O tempo de secagem entre demãos é de 4 a 8 horas com o máximo de resistência obtida após 24 horas com a cura total.

**APARENCIA PÓS-SECAGEM**

O produto após a secagem confere um aspecto de semi-brilho na superfície em que foi aplicado.

**VALIDADE**

24 meses.

**RENDIMENTO MÉDIO**

O rendimento depende do tipo de porosidade da superfície e da espessura do filme aplicado,

**em média:** 6 a 10m<sup>2</sup>/L.

**COMPOSIÇÃO**

Resinas Acrílicas modificadas, Biocidas especiais, secantes, estabilizantes, tensoativos e água.

**EMBALAGENS**

Baldes com 450mL, 900mL, galão 3,6L e 10L.

**ALLCHEM QUÍMICA IND. COM. LTDA.**

Rua Engenheiro Carlos Firmo Schmidt Rover, 5160 – Distrito Industrial – CEP: 96204-470 – Rio Grande – RS – Brasil

Fone/Fax: (53) 2126.3000/2126.3001 - E-mail: [vendas@allchem.com.br](mailto:vendas@allchem.com.br) site: [www.allchem.com.br](http://www.allchem.com.br)

**FICHA TÉCNICA DE PRODUTO**

TEC-FO-006 Rev03

Página: 2 de 2

**Nome Comercial**  
**ANTIMOFO PREVENTIVO****Marca**  
**ALLCHEM****PRECAUÇÕES DE USO**

Leia atentamente o rótulo antes de utilizar o produto. Durante a aplicação utilize luvas de borracha. Mantenha a embalagem bem fechada. **CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.** É aconselhado que utilize em ambientes bem ventilados.

Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. Caso ocorra contato com a pele ou olhos lave imediatamente com água em abundância.

**Emergência ligue: CEATOX 0800 0148110**

**GARANTIA LIMITADA**

As informações que esta ficha técnica fornece representam a fidelidade e a confiança de que são exatas e precisas. Contudo, tendo em vista as variáveis que estão alheias ao controle do fabricante, como condições e métodos de uso, estas informações não podem ser usadas sem que o cliente realize testes de avaliação e desempenho do produto. A Allchem Química garante que o produto cumprirá o especificado e se limita a devolução da importância envolvida na comercialização.

**DISPONIBILIDADE – ONDE ENCONTRAR O PRODUTO**

Varejos de Material de Construção e Distribuidores Industriais.

Caso necessite de auxílio para localização do produto em região próxima, entre em contato com a Allchem Química através de telefone, e-mail ou nossa página na internet, [www.allchem.com.br](http://www.allchem.com.br)

**Data: 15/09/2021**

**ALLCHEM QUÍMICA IND. COM. LTDA.**

Rua Engenheiro Carlos Firmo Schmidt Rover, 5160 – Distrito Industrial – CEP: 96204-470 – Rio Grande – RS – Brasil  
Fone/Fax: (53) 2126.3000/2126.3001 - E-mail: [vendas@allchem.com.br](mailto:vendas@allchem.com.br) site: [www.allchem.com.br](http://www.allchem.com.br)