



BOLETIM TÉCNICO



| | | |
|------------------------------|--|--|
| PRODUTO | Acrílico Semi-Brilho Standard | |
| Descrição e Indicação | O Acrílico Semi-Brilho Standard é uma tinta que forma uma película resistente e semi-brilhante, proporciona boa impermeabilidade quando aplicada seguindo suas instruções. Possui bom poder de cobertura, alastramento e rendimento. Destinado a pintura e repintura, em paredes internas e externas com reboco, massas, texturas, grafiatos, concreto, fibrocimentos, gesso. Bom acabamento, resistência, cobertura e rendimento. Produto em conformidade com a Norma ABNT NBR 11702:2019- Classificação 4.5.9. | |
| Cores | Conforme catálogo de cores prontas disponibilizado pela Tinsul | |
| Principais Benefícios | Boa resistência | |
| | Anti Mofo | |
| | Ótima cobertura | |
| | Película Semi-Brilhante | |

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

| | | |
|---|--|--|
| COMPOSIÇÃO | Composta a base de emulsão acrílica estirenada, pigmentos ativos e inertes (isentos de chumbos e cromatos), surfactantes, coalescentes, espessantes, biocidas, outros aditivos e água. | |
| TOXIDADE | Consultar FISPQ - Ficha de Segurança de Produtos Químicos. Contatar fábrica | |
| EMBALAGEM - (cores prontas) | 0,900Lt / 3,6Lt / 18Lt | |
| EMBALAGEM - (sistema Tinsul Colors) | 0,800Lt / 3,20Lt / 16,00Lt | |
| DENSIDADE - (peso específico, quanto maior o valor mais pesado/denso será o produto) | 1,07 - 1,12 g/cm ³ | |
| PRAZO DE VALIDADE - (embalagem fechada e sem uso) | 36 meses | |

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Toda e qualquer superfície tem que estar bem preparada para receber a pintura. (Norma ABNT NBR 13.245). Qualquer que seja a superfície a ser pintada sempre deverá estar limpa, seca, lixada, isenta de partículas soltas e completamente livre de gordura, graxa, ferrugem, mofo, restos de pintura velha, pó, brilho, etc.

DADOS APLICAÇÃO

| DILUIÇÃO | AMBIENTE | ACABAMENTO | SECAGEM | Nº DE DEMÃOS | RENDIMENTO ACABADO POR EMBALAGEM |
|--|---|-----------------|--|------------------|---|
| Água potável. Com rolo, pincel ou trincha: 10 a 20 % Com airless até 30% | Interno e Externo | Semi-Brilho | Ao toque: 1 hora Entre demãos: 4 horas Final: 24 horas | 2 a 3 Demãos | Balde (18L): mínimo 70 m ² Galão (3,6L): mínimo 14 m ² Litro (900mL): mínimo 3,5 m ² |
| FERRAMENTAS | Pintura: rolo de lã pelos curtos, trincha, pincel ou airless. | | | | |

CONDIÇÕES DE ASSEGURIDADE

Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, primers, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem, Boletim Técnico ou orientação do corpo técnico da empresa.

OBSERVAÇÕES

O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle do fabricante, como variação na diluição, uniformidade e absorção da superfície, cor utilizada, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimentos técnicos e práticos do aplicador e outros. Em função destes fatores, o rendimento pode apresentar outras variações.

SUPORTE TÉCNICO

O departamento técnico/comercial da Tinsul Tintas possui experiência, práticas de fabricação e utilização dos produtos e processos. Para melhor atender seus clientes nos solicite assistência técnica através de nossa equipe de vendas. Havendo necessidade de esclarecimentos nos ligue 55 49 3555-1758. Em caso de emergências médicas (24 horas): Centro de Assistência Toxicológica (CEATOX): 0800-643-5252.

Demais informações de segurança, propriedades físicas e químicas do produto, medidas de primeiros socorros, vazamentos, EPIs e transporte, consulte a FISPQ.

DICAS ÚTEIS

RECOMENDAÇÕES – Evite pintar em dias chuvosos em ventos fortes, temperatura abaixo de 10°C ou umidade superior a 90%. Até 30 dias após a pintura, pingos de chuva ou respingos de água podem provocar manchas. Se isto ocorrer lave toda a superfície com água limpa imediatamente. Esta lavagem não altera as características da tinta como cor e durabilidade. Condições climáticas menos favoráveis (temperaturas baixas e umidade relativa no ar elevada), podem causar retardamento na secagem e cura deste produto. Você obterá os melhores resultados com este produto, ao utilizá-lo conjuntamente com outros produtos de nossa fabricação. Caso tenha dúvidas, por favor, contate nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor, tendo sempre em mãos o número do lote do produto. Após aberta a embalagem, o produto poderá sofrer alterações de performance nas sobras não utilizadas e guardadas.

LIMPEZA – Remoção de sujeiras: no local afetado, utilizar pano ou esponja macia com detergente neutro. Em seguida, limpar com pano umedecido com movimentos suaves, apenas no local afetado, para preservar o acabamento original. Cores intensas, podem esbranquiçar com o atrito.

LAVAR PAREDES - Não submeter a superfície pintada a esforço mecânico e/ou atrito após no mínimo 21 (vinte e um) dias consecutivos da aplicação.

INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA - Tinsul Tintas. Rodovia SC 467, Nº 200 Nossa Senhora da Saúde. Cep: 89.663-000 Ouro – SC
Telefone: 55 49 3555 1758 E-mail: contato@tinsul.net / Site: www.tinsul.net

Revisão: 04 / Abril - 2021