

Boletim Técnico

FARBEN**CÓDIGO: 206.000**

Revisão: 07 Data da Revisão: 26/11/2015 Emissão: 26/08/2024

PRODUTO: MASSA BRANCA

1 - DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Massa branca base água para madeira. É de fácil aplicação, tem baixíssimo odor e secagem rápida.

2 - RECOMENDAÇÕES DE USO:

Produto ideal para corrigir imperfeições, podendo ser utilizada em interiores e exteriores.

Indicado para corrigir grandes defeitos (ondulações e depressões) em madeiras maciças, laminados, compensados, aplomerados, MDF, etc. Produto de fácil lixamento e aplicação. Não tem odores e vapores tóxicos.

Produto compatível com sistemas comuns de acabamento, tais como: Laca Nitrocelulose, Poliuretanos, Esmaltes Sintéticos, Vernizes, Ceras, e etc.

3 - ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

| Descrição | Resultado | Unidade de Medida |
|-------------|-------------|-------------------|
| Viscosidade | 7.5 a 8.5 | cm |
| Densidade | 1.67 a 1.77 | g/cm ³ |
| Sólidos NVM | 78 a 82 | % |

Observação

Solubilidade: Solúvel em água em fase pastosa, após secagem total torna-se insolúvel.

4 - TEMPO DE SECAGEM

| Lixamento | Lixa |
|-----------|---------------|
| 30 min | Grana 220-320 |

Observação

Após as correções com massa, deve-se aguardar a total secagem para então, se iniciar o lixamento. Deve-se considerar que o tempo de secagem esta diretamente relacionado com a espessura da camada aplicada, então, camada fina seca muito mais rápido que uma camada grossa.

Lixamento de 30 minutos (para espessura de 0,5mm de massa) a pintura poderá ser feita diretamente sobre a massa. Recomenda-se que a aplicação do acabamento seja feita após secagem total da massa.

Os tempos de secagem foram obtidos em ambiente controlado com temperatura de $25 \pm 2^{\circ}\text{C}$ e umidade relativa do ar de $60 \pm 5\%$. Em condições diferentes da mencionada, o tempo de secagem pode sofrer alterações.

5 - PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

| Superfície | Preparo |
|---------------------|---|
| MDF/MDP | A superfície deve estar isenta de umidade, poeira, óleo e outros contaminantes. Não é necessário lixar, promover lixamento somente onde foi usinado, como bordas e rebaxos. |
| Madeira de Interior | A superfície deve estar seca, livre de pó, óleos ou qualquer outro contaminante. Promover o lixamento seguindo sempre o sentido dos veios. |

MATRIZ
Rod. Lino Zanolli, 4055
Içara - SC
Fone: +55 48 2101-4300

FILIAL ARAPONGAS
Rua Ariramba da Copa, 280
Arapongas - PR
Fone: +55 43 3274-0040

FILIAL CAXIAS DO SUL
Rua Ábramo João
Mazzochi, 335
Caxias do Sul - RS
Fone: +55 54 3217-4100

FILIAL SÃO PAULO
Av. Amâncio Gaioli, 725
Guarulhos - SP
Fone: +55 11 2088-9200

FILIAL ARGENTINA
Ruta 8, Panamericana
Km 49,5
Pilar - Buenos Aires

Boletim Técnico

FARBEN**CÓDIGO: 206.000**

Revisão: 07 Data da Revisão: 26/11/2015 Emissão: 26/08/2024

PRODUTO: MASSA BRANCA

6 - TIPO DE APLICAÇÃO

Método de Aplicação

Estátula

Desempenadeira

Observação

A massa deve ser aplicada com auxílio de espátula ou desempenadeira. É importante observar que o tamanho do defeito influi no procedimento de aplicação da massa. Grandes defeitos exigem que a massa seja aplicada em duas ou três vezes. Defeitos muito pequenos podem ser feitos de uma só vez. Pode ser usado no rejuntamento de assoalhos, observar que as tábuas esteja, firmemente colocadas, com encaixe tipo macho fêmea.

7 - VALIDADE

18 meses

8 - RECOMENDAÇÃO IMPORTANTE

Manter o produto na embalagem sempre fechada. Em lugar coberto, fresco e longe de calor. Temperatura ambiente 25°C.

9 - PRECAUÇÕES BÁSICAS PREVENTIVAS DE SEGURANÇA

Antes de usar este produto, é essencial ler os cuidados e precauções contidos na embalagem deste produto e na Folha de Dados de Segurança Química (FISPQ - Ficha de Informação de Segurança para Produtos Químicos) que contem todas as informações de segurança e pode ser solicitada ao nosso departamento técnico (atendimento.tecnico@farben.com.br) ou por telefone informado abaixo deste Boletim.

Prevenção de Incêndio e Explosão

Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta e superfícies quentes. — Não fume. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. Aterre o vaso contentor e o receptor do produto durante transferências. Utilize apenas ferramentas anti-faísca. Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas. Utilize equipamento elétrico, de ventilação e de iluminação à prova de explosão.

Condições Adequadas

Armazene em local bem ventilado e longe da luz solar. Mantenha o recipiente fechado. Manter armazenado em temperatura ambiente que não exceda 35°C.

Medidas de Higiene

Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilização. Remova a roupa e o equipamento de proteção contaminado antes de entrar nas áreas de alimentação.

Notas

Essas informações são apenas diretrizes gerais para a aplicação de nossos produtos. Eles foram obtidos através de testes cuidadosos e representam o momento atual do nosso conhecimento e

MATRIZ

Rod. Lino Zanolli, 4055
Içara - SC
Fone: +55 48 2101-4300

FILIAL ARAPONGAS

Rua Ariramba da Copa, 280
Arapongas - PR
Fone: +55 43 3274-0040

FILIAL CAXIAS DO SUL

Rua Ábramo João
Mazzochoi, 335
Caxias do Sul - RS
Fone: +55 54 3217-4100

FILIAL SÃO PAULO

Av. Amâncio Gaioli, 725
Guarulhos - SP
Fone: +55 11 2088-9200

FILIAL ARGENTINA

Ruta 8, Panamericana
Km 49,5
Pilar - Buenos Aires

Boletim Técnico

FARBEN**CÓDIGO: 206.000**

Revisão: 07 Data da Revisão: 26/11/2015 Emissão: 26/08/2024

PRODUTO: MASSA BRANCA

experiência. Nós não assumimos responsabilidade por danos causados pelo uso incorreto do produto. Devido à existência de fatores de processos e aplicações de nossos produtos longe de nosso controle, torna-se necessário que o usuário realize seus próprios testes e investigações.

MATRIZ
Rod. Lino Zanolli, 4055
Içara - SC
Fone: +55 48 2101-4300

FILIAL ARAPONGAS
Rua Ariramba da Copa, 280
Arapongas - PR
Fone: +55 43 3274-0040

FILIAL CAXIAS DO SUL
Rua Ábramo João
Mazzochoi, 335
Caxias do Sul - RS
Fone: +55 54 3217-4100

FILIAL SÃO PAULO
Av. Amâncio Gaioli, 725
Guarulhos - SP
Fone: +55 11 2088-9200

FILIAL ARGENTINA
Ruta 8, Panamericana
Km 49,5
Pilar - Buenos Aires