

CÓDIGO: PO539.120

PRODUTO: POLIDOR 3 EM 1

1 – APLICAÇÃO

O **POLIDOR 3 EM 1** é um polidor inovador de última geração com ação **3 em 1: Corte, Refino e Lustro**. Este polidor possui uma coloração bege e pode ser utilizado tanto como polidor de corte, polidor médio quanto de lustro final. Sua versatilidade em opções de aplicação faz dele um polidor completo no quesito polimento e espelhamento. Sua combinação com as diferentes Boínas de Espuma propicia diferentes níveis de polimento.

2 – COMPOSIÇÃO BÁSICA

Veículo, hidrocarboneto alifático, umectante, óxido de alumínio, silicato de alumínio, destilado de petróleo, polidimetilsiloxano, surfactantes não iônicos, emulsificante, alcalinizante, conservante.

3 – INSTRUÇÕES DE USO

- Antes de efetuar o polimento, agite bem o produto e leia atentamente o rótulo.
- Com luvas, sob a sombra com a superfície desaquecida, limpa, seca e num ambiente livre de poeiras e sujeiras.
- Com o auxílio de uma máquina de polir regulada à uma velocidade entre 1.500 e 1.800 rpm.
- 1ª FASE: CORTE, utilize a boina de ESPUMA Nº01 DE CORTE. Para remover marcas de lixas a partir de #2000, coloque uma pequena quantidade do produto sob a superfície e de forma uniforme e concentrada com uma leve pressão faça o polimento.
- 2ª FASE: REFINO, utilize nesta fase a boina de ESPUMA Nº02 DE REFINO, usar na mesma proporção e forma da fase anterior. Nesta etapa, o polidor tem a característica de remover imperfeições e marcas da etapa anterior, deixando um acabamento refinado.
- 3ª FASE: LUSTRO, utilizar a boina de ESPUMA Nº03 DE LUSTRO, aplicar na mesma proporção e forma das etapas anteriores, nesta etapa o polidor tem a característica de remover pequenas imperfeições e marcas deixadas na etapa anterior, e deixa a superfície com um acabamento fino e com aspecto cristalizado.
- Com o auxílio de uma lâmpada faça a verificação do polimento.

4 – PRAZO DE VALIDADE

24 meses a partir da data de fabricação.

5 – SAÚDE E SEGURANÇA

Consultar a FISPQ / MSDS.

MATRIZ

Rod.Lino Zanolli,4055
Içara - SC
Fone:+55 48 2101-4300

FILIAL ARAPONGAS

Rua Ariramba da Copa,280
Arapongas - PR
Fone:+55 43 3274-0040

FILIAL CAXIAS DO SUL

Rua Ábramo João
Mazzochi,335
Caxias do Sul - RS
Fone:+55 54 3217-4100

FILIAL SÃO PAULO

Av. Amâncio Gaioli,725
Guarulhos - SP
Fone:+55 11 2088-9200

FILIAL ARGENTINA

Ruta 8, Panamericana
Km 49,5
Pilar - Buenos Aires

6 – DICAS

Utilize as diversas Ceras, para proteger o polimento e ter outras experiências em brilho profundo, proteção prolongada e durabilidade.

Notas

Essas informações são apenas diretrizes gerais para a aplicação de nossos produtos. Eles foram obtidos através de testes cuidadosos e representam o momento atual do nosso conhecimento e experiência. Nós não assumimos responsabilidade por danos causados pelo uso incorreto do produto. Devido à existência de fatores de processos e aplicações de nossos produtos longe de nosso controle, torna-se necessário que o usuário realize seus próprios testes e investigações.



MATRIZ

Rod.Lino Zanolli,4055
Içara - SC
Fone:+55 48 2101-4300

FILIAL ARAPONGAS

Rua Ariramba da Copa,280
Arapongas - PR
Fone:+55 43 3274-0040

FILIAL CAXIAS DO SUL

Rua Ábramo João
Mazzochi,335
Caxias do Sul - RS
Fone:+55 54 3217-4100

FILIAL SÃO PAULO

Av. Amâncio Gaioli,725
Guarulhos - SP
Fone:+55 11 2088-9200

FILIAL ARGENTINA

Ruta 8, Panamericana
Km 49,5
Pilar - Buenos Aires