

CÓDIGO: 519.100

PRODUTO: VEDA CAPO BRANCO C/ CATALISADOR

1 – DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Adesivo selante, utilizado como agente reforçante de estruturas e vedação. Obtendo as mesmas características do vedador original de fábrica.

2 – RECOMENDAÇÕES DE USO

Produto usado para vedação de acabamentos em carrocerias de automóveis e caminhões. Indicado para reforço interno de capô, soleiras, assoalhos, para-lamas, compartimentos de faróis e lugares onde exija uma certa flexibilidade. Pode ser aplicado em cima de chapas nuas, em cima de primers e pinturas antigas.

3 – ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Descrição	Resultado	Unidade de Medida
Aspecto visual	Pasta(Creme)	-
Densidade	1,69 a 1,72	g/cm ³

4 – RELAÇÃO DE DILUIÇÃO E/OU CATÁLISE

Catalisador	Relação de mistura
Diisocianato De Difenilmetano	Para cada 100 g de Adesivo Selante pesar 15 g do Endurecedor Veda Capô

5 – TEMPO DE SECAGEM

Secagem ao ar 25°C.

Não é recomendado a secagem em estufa, poderá ser moldado com aplicação de calor até Máximo 15 minutos após ser aplicado. Secagem total após 24 horas.

6 – PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

É necessário que seja feita uma boa limpeza com solução desengraxante na superfície a ser aplicada. Colocar uma fita adesiva em volta do local onde será feita a aplicação para um melhor acabamento.

7 – TIPO DE APLICAÇÃO

Método de Aplicação

Espátula

Pincel

Celuloide

MATRIZ

Rod.Lino Zanolli,4055
Içara - SC
Fone:+55 48 2101-4300

FILIAL ARAPONGAS

Rua Ariramba da Copa,280
Arapongas - PR
Fone:+55 43 3274-0040

FILIAL CAXIAS DO SUL

Rua Ábramo João
Mazzochoi,335
Caxias do Sul - RS
Fone:+55 54 3217-4100

FILIAL SÃO PAULO

Av. Amâncio Gaioli,725
Guarulhos - SP
Fone:+55 11 2088-9200

FILIAL ARGENTINA

Ruta 8,Panamericana
Km 49,5
Pilar - Buenos Aires

Boletim Técnico



Observação

O produto deverá ser utilizado em no máximo 60 minutos após a mistura.

8 – VALIDADE

18 meses

9 - RECOMENDAÇÃO IMPORTANTE

Manter o produto na embalagem sempre fechada. Em lugar coberto, fresco e longe de calor. Temperatura ambiente 25°C.

10 – PRECAUÇÕES BÁSICAS PREVENTIVAS DE SEGURANÇA

Antes de usar este produto, é essencial ler os cuidados e precauções contidos na embalagem deste produto e na Folha de Dados de Segurança Química (FISPQ - Ficha de Informação de Segurança para Produtos Químicos) que contém todas as informações de segurança e pode ser solicitada ao nosso departamento técnico (laboratorio@farben.com.br) ou por telefone informado abaixo deste Boletim.

Prevenção de Incêndio e Explosão

Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta e superfícies quentes. — Não fume. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. Aterre o vaso contendor e o receptor do produto durante transferências. Utilize apenas ferramentas anti-faísca. Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas. Utilize equipamento elétrico, de ventilação e de iluminação à prova de explosão.

Condições Adequadas

Armazene em local bem ventilado e longe da luz solar. Mantenha o recipiente fechado. Manter armazenado em temperatura ambiente que não exceda 35°C.

Medidas de Higiene

Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilização. Remova a roupa e o equipamento de proteção contaminado antes de entrar nas áreas de alimentação.

Notas

Essas informações são apenas diretrizes gerais para a aplicação de nossos produtos. Eles foram obtidos através de testes cuidadosos e representam o momento atual do nosso conhecimento e experiência. Nós não assumimos responsabilidade por danos causados pelo uso incorreto do produto. Devido à existência de fatores de processos e aplicações de nossos produtos longe de nosso controle, torna-se necessário que o usuário realize seus próprios testes e investigações.

MATRIZ

Rod. Lino Zanolli, 4055
Içara - SC
Fone: +55 48 2101-4300

FILIAL ARAPONGAS

Rua Ariramba da Copa, 280
Arapongas - PR
Fone: +55 43 3274-0040

FILIAL CAXIAS DO SUL

Rua Ábramo João
Mazzochoi, 335
Caxias do Sul - RS
Fone: +55 54 3217-4100

FILIAL SÃO PAULO

Av. Amâncio Gaioli, 725
Guarulhos - SP
Fone: +55 11 2088-9200

FILIAL ARGENTINA

Ruta 8, Panamericana
Km 49,5
Pilar - Buenos Aires